Emulprene® 1006

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1006 عبارة عن كوبوليمر ستايرين-بوتادين مستحلب ساخن، يتم بلمرته باستخدام مستحلب حمض دهني وتخثره بحمض الملح. إنه منتج ذو لون فاتح للغاية ومثبت بمضاد أكسدة غير ملطخ.
التطبيقات: يوصى باستخدام E1006 للتطبيقات ذات الألوان الفاتحة؛ للمواد اللاصقة والجدران الجانبية البيضاء للإطارات وأحزمة النقل والإرسال والمواد الإسفنجية والسلع الرياضية والأرضيات ونعال وأحذية ملونة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	أحذية	-	-
	سلع رياضية	-	-
	إطارات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني		-	ASTM D1646
	MU 68	-	-
	MU 45-55	-	-
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667
حمض عضوي	% 4.0-6.0	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	% 23-25	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 15.6	psi 2262.59	ASTM D3185
قوة الشد	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D3185
استطالة الشد	% 450	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.