Emulprene® 1006CR

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1006CR هو بوليمر ستايرين-بوتادين مستحلب ساخن مفتت، متبلمر باستخدام مستحلب حمض دهني ومتخثر بحمض الملح. إنه منتج ذو لون فاتح جدًا ومثبت بمضاد أكسدة غير ملطخ، ويتم تقديمه كفتات مغبرة حرة التدفق مما يلغي الحاجة إلى معدات تقليل الحجم. يتم استخدام ما بين 7٪ و 12٪ من كربونات الكالسيوم كعامل غبار. التطبيقات: يوصى باستخدام E1006CR للتطبيقات ذات الألوان الفاتحة؛ للمواد اللاصقة والجدران الجانبية البيضاء للإطارات وأحزمة النقل والإرسال والمواد الإسفنجية والسلع الرياضية والأرضيات ونعال وأعقاب الأحذية الملونة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	تدفق عالي	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	الأرضيات	-	-
	أحذية	-	-
	سلع رياضية	-	-
	إطارات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني		-	ASTM D1646
	MU 68	-	-
	MU 45-55	-	-
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667
حمض عضوي	% 4.0-6.0	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	% 23-25	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 15.6	psi 2262.59	ASTM D3185
قوة الشد	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D3185
استطالة الشد	% 450	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.