# Emulprene® 1012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | INSA | **الفئة** | SBR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

الوصف: E1012 عبارة عن كوبوليمر ستايرين-بوتادين مستحلب ساخن عالي اللزوجة ، يتم بلمرته باستخدام مستحلب حمض دهني وتخثره بحمض ملحي. إنه منتج ذو لون فاتح للغاية ومثبت بمضاد أكسدة غير ملطخ. التطبيقات: E1012 هو الإصدار ذو الوزن الجزيئي العالي من e1006 ، وهو مفيد بشكل خاص كمادة رابطة للمواد الليفية والمواد اللاصقة حيث تزداد القوة التماسكية المطلوبة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مضاد للأكسدة | - | - |
| | بوليمر مشترك | - | - |
| | وزن جزيئي عالي | - | - |
| | مقاوم للبقع | - | - |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | | - | ASTM D1646 |
| | MU 200 | - | - |
| | MU 105-135 | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **محتوى الرماد** | % | - | ASTM D5667 |
| **حمض عضوي** | 4.0-6.0 % | - | ASTM D5774 |
| **صابون** | % | - | ASTM D5774 |
| **محتوى الستايرين** | 22-25 % | - | ASTM D5775 |
| **المواد المتطايرة** | % | - | ASTM D5668 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 8.00 MPa | 1160.3 psi | ASTM D3185 |
| **قوة الشد** | 12.0 MPa | 1740.46 psi | ASTM D3185 |
| **استطالة الشد** | 150 % | - | ASTM D3185 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.