Emulprene® 10140

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: 10140 هو منتج يتم تصنيعه عن طريق خلط بوليمر ستيرين-بوتادين بارد يحتوي على 5.5٪ ستيرين مرتبط (80٪) مع راتينج لاتكس عالي الستيرين (20٪)، يتم تخثيره بواسطة نظام الملح الحمضي وتثبيته بمضاد أكسدة غير ملطخ. التطبيقات: يوفر E10140 masterbach للمستخدم ميزة من خلال سهولة المعالجة وتحسين جودة المنتج، ويوفر تأثير التصلب للمنتج النهائي. يستخدم في الإطارات والأحذية والإسفنج والسلع الميكانيكية الأخرى، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	أحذية	-	-
	مادة مركزة	-	-
	إطارات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D1646
	MU 39	-	-
	MU 21-28	-	-
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667
حمض عضوي	% 4.5-6.9	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	% 20-22	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 12.6	psi 1827.48	ASTM D3185
قوة الشد	MPa 17.0	psi 2465.65	ASTM D3185
استطالة الشد	% 400	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.