Emulprene® 1028A

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1028A عبارة عن كوبوليمر ستيرين-بوتادين عالي الستيرين، مستحلب ساخن يستخدم حمض دهني كمستحلب ويتم تخثره بالملح الحمضي. يتم تثبيته بمضاد أكسدة غير ملطخ. لا يحتوي المنتج على محفزات النيتروزامين، ويتوافق مع FDA 21 CFR §175.300 و §177.1210 و §178.3910 للاستخدام في تطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات: E1028A ذو لون فاتح بشكل استثنائي. يتميز بقوة خضراء عالية ونفاذية هواء منخفضة وخصائص تدفق ممتازة، ويوصى باستخدامه في المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب وبطانات الإطارات والسلع الميكانيكية والمنتجات المنزلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قوة خضراء جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	تبطين	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	مانعات التسرب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أختام إطارات	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.300 FDA 21 CFR 177.1210 FDA 21 CFR 178.3910	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 75 MU 52-62	- - -	ASTM D1646 - -
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667
حمض عضوي	% 3.7-6.0	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	% 45-50	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D3185
قوة الشد	MPa 21.0	psi 3045.8	ASTM D3185
استطالة الشد	% 420	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.