Emulprene® 1500A

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1500A عبارة عن كوبوليمر ستايرين-بوتادين، متبلمر بالتبريد باستخدام صابون حمض الصنوبري. قبل التخثر بحمض الشب، تتم إضافة مثبت غير ملطخ في عملية التصنيع. المنتج لا يحتوي على محفزات النتروزامين. التطبيقات: E1500A مناسب للسلع الميكانيكية المقولبة والمبثوقة وتطبيقات المواد المانعة للتسرب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاوم للبقع	- -	- -
الاستخدامات	مانعات التسرب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني		- - -	ASTM D1646 - -
	MU 75 MU 47-55		
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حمض عضوي	5.5-7.5 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	23-25 %	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	15.5 MPa	2248.09 psi	ASTM D3185
قوة الشد	21.5 MPa	3118.32 psi	ASTM D3185
استطالة الشد	460 %	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.