Emulprene® 1502

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

E1502 عبارة عن كوبوليمر ستيرين-بوتادين بارد، يستخدم حمض دهني وحمض الصنوبري كمستحلب، ويتخثر بواسطة نظام الملح الحمضي ويثبت بمضاد أكسدة غير ملطخ. التطبيقات: يستخدم E1502 على نطاق واسع كمادة خام في الإطارات ونعل الأحذية وفي المنتجات الصناعية المختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك مقاوم للبقع	- - -	- - -
الاستخدامات	أحذية تطبيقات صناعية إطارات	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D1646
	MU	-	-
	MU 47-57	-	-
الستايرين المرتبط	% 22.5-24.5	-	ASTM D5775
محتوى الرماد	% 0.0-1.0	-	ASTM D5667
حمض عضوي	% 4.8-7.2	-	ASTM D5774
صابون	% 0.0-0.50	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	% 0.0-0.70	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 16.4-22.4	psi 3248.85 - 2378.62	ASTM D3185
قوة الشد	MPa	-	ASTM D3185
استطالة الشد	%	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.