Emulprene® 1502CR

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1502cr عبارة عن بوليمر مشترك من الستايرين-بوتادين، متبلمر بالتبريد باستخدام الأحماض الدهنية كمستحلب، ومتخثر بواسطة نظام الملح الحمضي ومثبت بمضاد أكسدة غير ملطخ. يتم إنتاج هذا المطاط على شكل فتات مغبرة حرة التدفق مما يلغي الحاجة إلى معدات تقليل الحجم. يتم استخدام ما بين 4٪ و 12٪ من كربونات الكالسيوم كعامل غبار. التطبيقات: يستخدم E1502CR على نطاق واسع كمادة خام في الإطارات والكعب ونعل الأحذية وفي المنتجات الصناعية المختلفة وفي إنتاج المواد الشفافة والفاتحة اللون. كفتات، يتم استخدامه في صناعة المواد اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	تدفق عالي	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أحذية	-	-
	Rubber Replacement	-	-
	إطارات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني		-	ASTM D1646
	MU 75	-	-
	MU 50	-	-
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667
حمض عضوي	% 5.5-7.5	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	% 23-25	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 15.5	psi 2248.09	ASTM D3185
قوة الشد	MPa 21.5	psi 3118.32	ASTM D3185
استطالة الشد	% 460	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.