Emulprene® 1509

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1509 عبارة عن بوليمر مشترك من الستايرين-بوتادين البارد، يستخدم حمض دهني وحمض الصنوبري كمستحلب، ويتخثر بواسطة نظام الملح الحمضي ويثبت بمضاد للأكسدة غير ملطخ.
التطبيقات: يستخدم E1509 في تركيبات نعال الأحذية والإسفنج والمنتجات الصناعية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك مقاوم للبقع	- - -	- - -
الاستخدامات	أحذية تطبيقات صناعية	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني		- - -	ASTM D1646 - -
	MU MU 30-40		
محتوى الرماد	% 0.0-1.0	-	ASTM D5667

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حمض عضوي	%	-	ASTM D5774
صابون	0.0-0.50 %	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	23-25 %	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	13.2-18.8 MPa	1914.5 - 2726.71 psi	ASTM D3185
قوة الشد	MPa	-	ASTM D3185
استطالة الشد	%	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.