Emulprene® 1778

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1778 هو كوبوليمر ستايرين-بوتادين، مستحلب بارد متبلمر يستخدم حمض دهني كمستحلب، ويتخثر بواسطة نظام الملح الحمضي ويتم تمديده باستخدام 37.5 جزءًا من الزيت النفثيني. التطبيقات: يستخدم E1778 في صناعة الإطارات والمنتجات الصناعية لخصائصه الممتازة في المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابلية معالجة جيدة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية إطارات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني		-	ASTM D1646
	MU	-	-
	MU 45-50	-	-
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الزيت	25-29 %	-	ASTM D5754
حمض عضوي	3.5-6.5 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	23-25 %	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	10.4-13.6 MPa	1508.4 - 1972.52 psi	ASTM D3185
قوة الشد	MPa	-	ASTM D3185
استطالة الشد	%	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.