EMVIN 731 NC

المصنع	Intergulf Empol	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EMVIN 731 NC هو منتج بولي فينيل كلوريد مرن. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط. التطبيق النموذجي: الأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: جماليات جيدة، مرونة جيدة، لمعان عالي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة تشطيب سطح جيد لمعان عالي	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
أنواع الأسلاك	TI2	-	-
تصنيفات الوكالة	EN 50363-3	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.42-1.46 g/cm³	-	-
صلابة شور	80-84	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	EN 50363-3
	15.2 MPa	2204.58 psi	-
	15.5 MPa	2248.09 psi	-
انفعال الشد		-	EN 50363-3
	280 %	-	-
	260 %	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	2.0 %	-	EN 50363-3
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	7.1 %	-	EN 50363-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	70.0 C°	158.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة العزل	0.500 Mohms/km	-	EN 50363-3

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
فقدان الكتلة	0.800 mg/cm²	-	EN 50363-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.