# EMVIN 737 NC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Intergulf Empol | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

EMVIN 737 NC هو منتج من كلوريد البوليفينيل المرن. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط. التطبيق النموذجي: الأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: جماليات جيدة لمعان عالي مستقر

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مثبت الرصاص | - | - |
| **الميزات** | تشطيب سطح جيد<br>لمعان عالي | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الأسلاك والكابلات | - | - |
| **أنواع الأسلاك** | TI1 | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | EN 50363-3 | - | - |
| **المظهر** | لون طبيعي | - | - |
| **الأشكال** | حبيبات | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.42-1.46 g/cm³ | - | - |
| **صلابة شور** | 88-92 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | - |
| | 17.0 MPa | 2465.65 psi | - |
| | 17.4 MPa | 2523.66 psi | - |
| **انفعال الشد** | | - | - |
| | 250 % | - | - |
| | 230 % | - | - |

## التقادم

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التغير في قوة الشد في الهواء** | 2.4 % | - | - |
| **التغير في الاستطالة القصوى في الهواء** | 8.0 % | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الاستخدام المستمر** | 70.0 C° | 158.0 F° | - |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مقاومة العزل** | 0.370 Mohms/km | - | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **فقدان الكتلة** | 1.20 mg/cm² | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.