CoREZYN® CORVE8182

المصنع	Interplastic Corporation	**الفئة**	Vinyl Ester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنجات فينيل إستر CoREZYN® مقاومة للتآكل لتحمل البيئات القاسية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعزز المواد المركبة بقوة عالية ووزن منخفض ومقاومة ممتازة للإجهاد. لهذا السبب أصبحت إسترات الفينيل الخاصة بنا هي المادة المفضلة للعديد من التطبيقات المتخصصة، بما في ذلك مقاومة الحريق، في صناعات مثل الصناعات البحرية والنقل والبناء والفضاء وغيرها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل تفاعلية عالية لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي تطبيقات البناء تطبيقات بحرية	- - -	- - -

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
من الجل إلى الذروة	1.5-3.5 min	-	-
محتوى غير متطاير	65-70 %	-	-
ذروة التفاعل الطارد للحرارة	177-210 C°	350.6 - 410.0 F°	-
اللزوجة	0.35-0.75 Pa·s	-	-
وقت التجلط	9.0-13 min	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.