CoREZYN® CORVE8290

المصنع	Interplastic Corporation	**الفئة**	Vinyl Ester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لدى Interplastic Corporation راتنجات CIPP "الخضراء" الموثوقة التي تتيح لك إصلاح الأنابيب تحت الأرض المتدهورة جزئيًا أو كليًا مع مراعاة السلامة البيئية. لا تحتوي راتنجات Eco Series الرائدة من Interplastic على الستايرين ولا المركبات العضوية المتطايرة ولا المركبات الخطرة الملوثة للهواء. مع نفس العمود الفقري البوليمري المعتمد لمعالجة خطوط الأنابيب اليوم، تعد هذه الراتنجات الجديدة حلاً مثبتًا في خطوط أنابيب الجاذبية مما يوفر جودة متسقة، وترطيب سريع، ومعالجة خالية من المتاعب، وقوة فائقة وخصائص معامل انثناء أعلى. إنها تلبي متطلبات ASTM F216 وتقلل من احتمالية حدوث تشقق إجهادي وانكماش مع الحرارة الناتجة الأقل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة قوة عالية حرارة تفاعل منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	Piping أنابيب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.09-1.20 g/cm³	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحفز		-	-
	1.0 %wt	-	-
	0.5 %wt	-	-
الاستقرار المحفز (23°C)	day	-	-
ذروة التفاعل الطارد للحرارة	116-154 °C	309.2 - 240.8 °F	-
مؤشر الانسيابية (Thixotropic)	2.15-3.15	-	-
اللزوجة	2.0-3.0 Pa·s	-	-
وقت التجلط	18-23 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.