CoREZYN® VEX169-826

المصنع	Interplastic Corporation	**الفئة**	Vinyl Ester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تقدم Interplastic راتنجات الحقن بالفراغ بأوقات معالجة مصممة خصيصًا تلبي متطلبات التطبيق الدقيقة الخاصة بك. تساعدك راتنجاتنا في صنع أجزاء متينة للغاية وعالية القوة وخفيفة الوزن تزيد من جودة منتجك. تعمل عملية الحقن بالفراغ، جنبًا إلى جنب مع راتنجات Interplastic، على تقليل تكاليف العمالة والأدوات والمعدات مع تقليل انبعاثات الستايرين بشكل كبير، مقارنةً بالقولبة المفتوحة والتعبئة بالفراغ الرطب. مجموعتنا الكاملة من الراتنجات مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك المنتجات والأجزاء البحرية ومكونات المركبات وألواح التزلج وحمامات السباحة وشفرات دوارات التوربينات والمزيد. الخصائص الفريدة معتمدة من Det Norske Veritas؛ رغوة منخفضة عند إضافة البيروكسيد لتقليل انحصار الهواء؛ قابلة للتعديل لظروف التصنيع المختلفة تطبيقات بحرية وتطبيقات أخرى تتطلب راتنجًا عالي الأداء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات بحرية	-	-
	ألواح تزلج	-	-
	حمامات السباحة	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	% 4.7	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 93	F° 199.4	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
من الجل إلى الذروة	min 7.0-13.0	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.18-0.23	-	-
وقت التجلط	min 13-17	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.