# CoREZYN® COR30-DA-210

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Interplastic Corporation | **الفئة** | TS, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

توفر CoREZYN أيضًا راتنجات البوليستر الأيزوفثاليك والأورثوفثاليك للتطبيقات المستخدمة في البيئات الأقل قسوة. تشمل تطبيقات الاستخدام النهائي العوارض والأنابيب والقنوات والأنابيب والمزيد.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | أيزوفثاليك<br>لزوجة منخفضة<br>تفاعلية متوسطة<br>مرن | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | Piping<br>أنابيب | -<br>- | -<br>- |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **من الجل إلى الذروة** | min 1.0-3.0 | - | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **محتوى غير متطاير** | 64-69 % | - | - |
| **ذروة التفاعل الطارد للحرارة** | 199-238 C° | 390.2 - 460.4 F° | - |
| **اللزوجة** | 0.80-1.3 Pa·s | - | - |
| **وقت التجلط** | 4.0-7.0 min | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.