CoREZYN® COR31-DA-380

المصنع	Interplastic Corporation	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

توفر CoREZYN أيضًا راتنجات البوليستر الأيزوفثاليك والأورثوفثاليك للتطبيقات المستخدمة في البيئات الأقل قسوة. تشمل تطبيقات الاستخدام النهائي العوارض والأنابيب والقنوات والأنابيب والمزيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل لزوجة عالية أيزوفثاليك تفاعلية متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	Piping أنابيب	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
من الجل إلى الذروة	min 1.0-2.5	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
محتوى غير متطاير	69-72 %	-	-
ذروة التفاعل الطارد للحرارة	216-243 C°	420.8 - 469.4 F°	-
اللزوجة	3.3-4.0 Pa·s	-	-
وقت التجلط	4.0-7.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.