VITAMIDE® BW10NT6621

المصنع	Jackdaw Polymers	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VITAMIDE® BW10NT6621 هو منتج من مادة البولي أميد 6 (نايلون 6). وهي متوفرة في أوروبا.
تشمل الخصائص: مثبط للهب مزلق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة تشحيم PTFE	-	-
الميزات	مشحم	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
امتصاص الماء		-	-
	% 2.6	-	ASTM D570
	% 2.6	-	ISO 62

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 70.0 MPa 70.0	- psi 10152.66 psi 10152.66	- ISO 527-2 ASTM D638
استطالة الشد	% 35	-	ASTM D638, ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 2700	psi 391602.6	ASTM D790, ISO 178
قوة الانحناء	MPa 105	psi 15228.99	ASTM D790, ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 5.0 kJ/m² 5.00	ft·lb/in² 2.38 ft·lb/in² 2.38	ISO 179 ASTM D256
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 175 C° 75.0	- F° 347.0 F° 167.0	- /ASTM D648, ISO 75-2 B /ASTM D648, ISO 75-2 A
درجة حرارة الانصهار	C° 218	F° 424.4	ISO 1218, ASTM D1218

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	6.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257, IEC 60093
قوة العزل الكهربائي	kV/mm 13	-	ASTM D149, IEC 60243-1
مؤشر التتبع المقارن	V 600	-	IEC 60112, ASTM D3638
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.