VITAMIDE® BY13BK6088

المصنع	Jackdaw Polymers	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	15% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VITAMIDE® BY13BK6088 هو منتج بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوء بنسبة 15٪ من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في أوروبا. السمة الأساسية: مثبط للهب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	هالوجين	-	-
الميزات	مثبط للهب مهلجن	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.43 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.44	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 120	psi 17404.56	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	% 2.7	-	ASTM D638, ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 6000	psi 870228.0	ASTM D790, ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 175 MPa 175	- psi 25381.65 psi 25381.65	- ISO 178 ASTM D790
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 39.0 kJ/m² 39	ft·lb/in² 18.56 ft·lb/in² 18.56	ASTM D256 ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 200 C° 180	- F° 392.0 F° 356.0	- ASTM D648, ISO 75-2/ B ASTM D648, ISO 75-2/ A
درجة حرارة الانصهار	C° 218	F° 424.4	ASTM D2117, ISO 1218

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.