VITAMIDE® BY13BK6604

المصنع	Jackdaw Polymers	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	15% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VITAMIDE® BY13BK6604 هو منتج بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوء بنسبة 15٪ من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في أوروبا. تتضمن الخصائص: متوافق مع RoHS مصنف للهب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.43 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
انكماش القالب			ISO 294-4 - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	% 1.1	-	
	% 0.50	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 120	psi 17404.56	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	% 2.7	-	ASTM D638, ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 6000	psi 870228.0	ASTM D790, ISO 178
إجهاد الانحناء		-	-
	MPa 175	psi 25381.65	ISO 178
	MPa 175	psi 25381.65	ASTM D790
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 39	ft·lb/in² 18.56	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 200	F° 392.0	ASTM D648, ISO 75-2/ B
	C° 180	F° 356.0	ASTM D648, ISO 75-2/ A
درجة حرارة الانصهار	C° 218	F° 424.4	ISO 1218, ASTM D2117

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.