VITAMIDE® AW13BK6265

المصنع	Jackdaw Polymers	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	15% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VITAMIDE® AW13BK6265 هو منتج بولي أميد 66 (نايلون 66) مملوء بنسبة 15% من الحشو.
وهو متوفر في أوروبا. تشمل الخصائص: مصنف للهب أسود الكربون

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 15% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	أسود الكربون	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.19 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
امتصاص الماء	1.0 %	-	ASTM D570, ISO 62

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	112 MPa	16244.26 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	3.0 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
معامل الانحناء	6200 MPa	899235.6 psi	ASTM D790, ISO 178
إجهاد الانحناء	150 MPa 150 MPa	- 21755.7 psi 21755.7 psi	- ISO 178 ASTM D790
قوة صدمة شاربي المحززة	30 kJ/m² 30.0 kJ/m²	14.27 ft·lb/in² 14.27 ft·lb/in²	ISO 179 ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	255 C° 240 C°	- 491.0 F° 464.0 F°	- ASTM D648, ISO B/75-2 ASTM D648, ISO A/75-2
درجة حرارة الانصهار	260 C°	500.0 F°	ASTM D2117, ISO 1218
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	3.5E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+6 إلى 1.0E+8 ohms·cm	-	ASTM D257, IEC 60093
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.