WINTEC™ WFX4TA

المصنع	Japan Polychem Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: مستويات شفافة ولمعان متساوية مقارنة بفيلم CPP. يمكن بثقه بشكل مشترك مع LLDPE (جيد بشكل خاص مع ميتالوسين PE) يمكن بثقه بواسطة آلات LLDPE أداء ختم حراري جيد في درجات الحرارة المنخفضة التطبيقات: أكياس تسوق شفافة (فواكه، مستحضرات تجميل، إلخ) فيلم سميك شفاف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات شفافية عالية قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة بوليمر مشترك عشوائي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أكياس فيلم مصبوب فيلم	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة النفخ البثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	75	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	800 MPa	116030.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	2.0 kJ/m² 8.0 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 3.81 ft·lb/in²	ISO 179 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	70.0 C°	158.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	110 C°	230.0 F°	ISO 306
ذروة درجة حرارة التبلور	125 C°	257.0 F°	ISO 11357-3

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	90	-	ASTM D523

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضبابية (Haze)	15 %	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.