WINTEC™ WMG03

المصنع	Japan Polychem Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: مستويات منخفضة للغاية من الغازات المنبعثة الحد الأدنى من كمية المضافات لتحقيق أقصى قدر من النظافة مناسبة للمنتجات التي تتطلب النظافة التطبيقات: حقيبة حمل لأشباه الموصلات ومنتجات الوسائط تغليف المواد الغذائية والطبية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نظيف/عالي النقاوة تطاير غازات منخفض إلى معدوم	- -	- -
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية تغليف طبي التعبئة والتغليف	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133
التدفق الحلزوني	77.0 cm	-	Internal Method
انكماش القالب	1.0-1.4 %	-	Internal Method
صلابة روكويل	100	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1350 MPa	195801.3 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	1.0 kJ/m² 2.0 kJ/m²	- 0.4758 ft·lb/in² 0.9516 ft·lb/in²	ISO 179 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	90.0 C°	194.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	130 C°	266.0 F°	ISO 306

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	90	-	ASTM D523

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضبابية (Haze)	50 %	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.