WINTEC™ WXK1233

المصنع	Japan Polychem Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WINTEC™ WXK1233 عبارة عن منتج من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي (PP Random Copolymer). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: فيلم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133
التدفق الحلزوني	46.0 cm	-	Internal Method
انكماش القالب	1.0-1.4 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة روكويل	75	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	800 MPa	116030.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	2.0 kJ/m² 8.0 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 3.81 ft·lb/in²	ISO 179 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	70.0 C°	158.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	110 C°	230.0 F°	ISO 306

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	90	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	15 % 50 %	- - -	ISO 14782 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.