EVALENE® HDPE HB23551

المصنع	JG Summit Petrochemical Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم HDPE لصنع براميل كبيرة وزجاجات مبيض وأكياس تسوق وصناديق وشبكات ودلاء. قوي. صلب. خدمة شاقة. مع مقاومة كيميائية عالية. هذه الصفات تجعل Evalene® HDPE مناسبًا لمجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية. الأغشية المنفوخة: أكياس التسوق والبقالة الأنابيب: أنابيب الضغط وغير الضغط النفخ: زجاجات للمواد الكيميائية المنزلية والصناعية، وبراميل كبيرة الحقن: منصات نقالة، وصناديق، وحقائب، وصواني، وألعاب، وأدوات منزلية، وأغطية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة متانة جيدة مقاومة عالية للصدمات صلابة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجات زجاجات عصير الفاكهة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.955 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.26 g/10 min	-	-
	23 g/10 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D638
قوة الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.