EVALENE® HDPE HB33531

المصنع	JG Summit Petrochemical Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم HDPE لصنع براميل كبيرة وزجاجات مبيض وأكياس تسوق وصناديق وشبكات ودلاء. قوي. صلب. خدمة شاقة. مع مقاومة كيميائية عالية. هذه الصفات تجعل Evalene® HDPE مناسبًا لمجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية. الأغشية المنفوخة: أكياس التسوق والبقالة الأنابيب: أنابيب الضغط وغير الضغط النفخ: زجاجات للمواد الكيميائية المنزلية والصناعية، وبراميل كبيرة الحقن: منصات نقالة، وصناديق، وحقائب، وصواني، وألعاب، وأدوات منزلية، وأغطية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاومة كيميائية جيدة متانة جيدة مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) صلابة عالية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجات زجاجات عصير الفاكهة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.953 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.39 g/10 min 33 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	50.0 hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	800 MPa	116030.4 psi	ASTM D638
قوة الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.