EVALENE® PP PHF1002

المصنع	JG Summit Petrochemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم PP في صناعة الأفلام والأشرطة اللاصقة ولفائف السجائر والحلوى ومستحضرات التجميل والمواد الصيدلانية ومواد تغليف المواد الغذائية. وضوح عالي. تطبيقات التعبئة الساخنة. مفصلة حية. يستخدم Evalene® Random Copolymer PP على نطاق واسع في التطبيقات التالية: القولبة بالحقن: الأدوات المنزلية وصناديق الغداء وحافظات الأقلام ذات "المفصلات الحية" القولبة بالنفخ: زجاجات الأطفال وزجاجات العصير والشاي والماء والأدوية ومستحضرات التجميل اقتصاديات جيدة. تطبيقات التعبئة الساخنة. وضوح ممتاز للفيلم. مثابرة جيدة. Evalene® Homopolymer PP هي المادة المفضلة لمجموعة كبيرة من التطبيقات: بثق الشريط: أكياس منسوجة للأرز والأسمنت والمواد الكيميائية الصناعية الأفلام: أفلام موجهة ثنائية المحور ومصبوبة ومنفوخة للأشرطة والتعبئة والتغليف والملصقات القولبة بالحقن: أثاث أحادي الكتلة، دلاء، أدوات منزلية، حاويات، ألعاب، أغطية التشكيل الحراري: حاويات الوجبات السريعة وأكواب المياه المعدنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	أداء جيد في فك القوالب	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف أفلام تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	98	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1320 MPa	191450.16 psi	ASTM D638
قوة الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D638
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1120 MPa	162442.56 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	100 C°	212.0 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	163 C°	325.4 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.