EVALENE® PP PHY0221

المصنع	JG Summit Petrochemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم PP في صناعة الأفلام والأشرطة اللاصقة وأغلفة السجائر والحلوى ومستحضرات التجميل والمواد الصيدلانية ومواد تغليف المواد الغذائية. وضوح عالي. تطبيقات التعبئة الساخنة. مفصلة حية. يستخدم Evalene® Random Copolymer PP على نطاق واسع في التطبيقات التالية: قولبة الحقن: الأدوات المنزلية وصناديق الغداء والمقلمات ذات "المفصلات الحية" النفخ: زجاجات الأطفال وزجاجات العصير والشاي والماء والأدوية ومستحضرات التجميل اقتصاديات جيدة. تطبيقات التعبئة الساخنة. وضوح ممتاز للفيلم. صلابة جيدة. Evalene® Homopolymer PP هو المادة المفضلة لمجموعة كبيرة من التطبيقات: بثق الشريط: أكياس منسوجة للأرز والأسمنت والمواد الكيميائية الصناعية الأفلام: أفلام ثنائية المحور ومصبوبة ومنفوخة للأشرطة والتعبئة والتغليف والملصقات قولبة الحقن: أثاث من قطعة واحدة، ودلاء، وأدوات منزلية، وحاويات، وألعاب، وأغطية التشكيل الحراري: حاويات الوجبات السريعة، وأكواب المياه المعدنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	أكياس تشبيك Strapping	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات النسيج خيط	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الخيوط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	100	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1400 MPa	203053.2 psi	ASTM D638
قوة الشد	36.0 MPa	5221.37 psi	ASTM D638
استطالة الشد	21 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1340 MPa	194350.92 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	28 J/m	0.5244 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	83.0 C°	181.4 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	163 C°	325.4 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	210-230 °C	410.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.