

## Bolv PP 02003

|                         |        |   |                |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| PP<br>Homopolymer       | الفئة  | Shandong Jining Bolv<br>Chemicals Co.,Ltd | المصنع         |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -   | المادة المألثة |

### وصف المنتج

Bolv PP 02003 هي مادة بولي بروبيلين. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

### المواصفات الفنية

#### الخواص الفيزيائية

| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري           | الخاصية                      |
|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| ASTM D1505 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 0.900 | الكثافة                      |
| ASTM D1238 | -                  | g/10 min 0.30           | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

#### الخواص الميكانيكية

| الاختبار  | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية             |
|-----------|--------------------|---------------|---------------------|
| ASTM D638 | -                  | % 320         | استطالة الشد        |
| ASTM D790 | psi 137786.1       | MPa 950       | معامل الانحناء      |
| ASTM D256 | ft·lb/in 1.69      | J/m 90        | صدمة إيروود المحززة |

| الخواص الحرارية |                    |               |                        |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                |
| ASTM D1525      | F° 284.0           | C° 140        | درجة حرارة تليين فيكات |
| -               | F° 320.0           | C° 160        | درجة حرارة الانصهار    |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال |                    |               |                     |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| الاختبار                             | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية             |
| ASTM D149                            | -                  | kV/mm 45      | قوة العزل الكهربائي |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.