Hangzhou Jinxin VMPET Film for Metallic Yarn/Glitter Powder

المصنع	Hangzhou Jinxin Filming Packaging Co., Ltd.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أداء المنتج: تتمتع طبقة الألومنيوم بالتصاق قوي، وسطوع عالي، وبدون ثقوب، وبدون تجعد. مناسب لتقطيع الغزل المعدني. التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في الغزل المعدني وعملية الطلاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد معدن	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء خيط	- -	- -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.48	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	12 µm	0.4724 mil	ASTM D374
قوة الشد		-	ASTM D882
	235 MPa	34083.93 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	110 %	-	-
	140 %	-	-
نفاذية الأكسجين	0.880 cm³/m²/24 hr	0.05676 cm³/100 in²/24 hr	ASTM D1434
نفاذية بخار الماء	0.55 g/m²/24 hr	0.03548 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	131	-	ASTM D2457

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانكماش الحراري		-	ASTM D1204
	1.3 %	-	-
	-0.10 %	-	-
توتر التبليل	44 dyne/cm	-	ASTM D2578

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.