Hangzhou Jinxin VMCPP Film

المصنع	Hangzhou Jinxin Filming Packaging Co., Ltd.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أداء المنتج: التصاق جيد، متناسب جيدًا، خاصية الختم الحراري. الفيلم ذو خاصية الختم الحراري، والذي يمكن تصفيحه باستخدام BOPP وPET للاستخدام التقليدي، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة التعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
الاستخدامات	Laminates التعبئة والتغليف	- -	- -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.62	-	ASTM D1894

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	ASTM D374
قوة الشد		-	ASTM D882
	54.0 MPa	7832.05 psi	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	570 %	-	-
	610 %	-	-
قوة الختم	0.75 N/mm	-	-
نفاذية الأكسجين	0.450 cm³/m²/24 hr	0.02903 cm³/100 in²/24 hr	ASTM D1434
نفاذية بخار الماء	0.50 g/m²/24 hr	0.03225 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	2.7 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
توتر التبليل	38 dyne/cm	-	ASTM D2578

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.