EXCELINK 1600B

المصنع	JSR Corporation	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EXCELINK 1600B هي مادة مطاطية مقولبة بالحرارة (TPV). هذا المنتج متوفر في منطقة أمريكا الشمالية أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي القولبة بالحقن. الميزات الرئيسية لـ EXCELINK 1600B هي: التصاق قوي، سيولة عالية، قابلية معالجة جيدة. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تطبيقات الختم، صناعة السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشكيل جيد التصاق جيد سيولة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	أختام	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.880 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	0.80 g/10 min	-	ISO 1133
	43 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة الديورومتر	56	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 37
	1.60 MPa	232.06 psi	ISO 37
	2.30 MPa	333.59 psi	ISO 37
	4.80 MPa	696.18 psi	ISO 37
استطالة الشد	640 %	-	ISO 37
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ISO 815
	37 %	-	ISO 815
	48 %	-	ISO 815

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	44	-	ISO 2813

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.