EXCELINK 3300B

المصنع	JSR Corporation	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EXCELINK 3300B هي مادة لدائن حرارية مقولبة (TPV). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ EXCELINK 3300B: بلورية. تشمل التطبيقات النموذجية: تغليف تطبيقات الختم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بلوري	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أختام	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.880 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	34 g/10 min	-	-
	6.0 g/10 min	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	29	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 37
	MPa 0.600	psi 87.02	-
	MPa 1.00	psi 145.04	-
	MPa 4.20	psi 609.16	ISO 37
استطالة الشد	% 1000	-	ISO 37
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	% 13	-	-
	% 42	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.