APICAL 50AV

المصنع	Kaneka Corporation	**الفئة**	PI, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

APICAL 50AV هي مادة بولي إيميد بالحرارة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ APICAL 50AV هي: مقاومة كيميائية مصنفة للهب استقرار أبعاد جيد مرونة جيدة تشمل التطبيقات النموذجية: المواد اللاصقة / الأشرطة التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية فيلم الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E48854-100128664	-	-
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة ثبات أبعاد جيد مرونة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم عزل لوحات الدوائر المطبوعة شريط لاصق	- - - -	- - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.42 g/cm³	-	ASTM D1505
انكماش القالب	4.0E-3 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	2.9 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.50	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	13 µm	0.5118 mil	-
المعامل القاطع	3170 MPa	459770.46 psi	ASTM D882
قوة الشد	241 MPa	34954.16 psi	ASTM D882
استطالة الشد	95 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	4.0 g	0.1411 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحرارة النوعية	1100 J/kg/°C	-	ASTM C351
RTI كهربائي	240 C°	464.0 F°	UL 746
RTI قوة	200 C°	392.0 F°	UL 746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اشتعال السلك الساخن (HWI)	120 sec	-	UL 746
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94
			ASTM D2863

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مؤشر الأكسجين	38 %	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.