AA-Recoplast A1H1

المصنع	Smart Kemi SIA	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم AA-Recoplast لتقديم صلابة ممتازة، والتواء منخفض، وصلابة جيدة/مقبولة، وقابلية جيدة للقولبة (قابلية البثق). هذا الراتينج مناسب بشكل مثالي للصناديق والحالات والصواني والحقائب والحاويات وغيرها من الأشياء المقولبة بالحقن والتي تتطلب صلابة عالية. تتوافق درجات AA-Recoplast مع لائحة ملامسة الأغذية عند الطلب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	صلابة عالية	-	-
	تشوه قليل	-	-
الاستخدامات	حاويات	-	-
	صناديق	-	-
	صواني الدعم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.970 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.51 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		- - 0.20 g/10 min - 60 g/10 min - 5.0 g/10 min	ISO 1133 - - -
امتصاص الماء	0.010 %	-	Internal Method
صلابة شور		- - 90 - 56	ISO 868 - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa	-	ISO 527-2
إجهاد الشد	MPa	-	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرائحة	1.00 points	-	EN 13752

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة الحرارة الخلفية	180-190 °C	356.0 - 374.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	180-190 °C	356.0 - 374.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	180-190 °C	356.0 - 374.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	180-190 °C	356.0 - 374.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	190-250 °C	374.0 - 482.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.