Weifang Kingdom CPET101

المصنع	Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd	**الفئة**	CPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: إنه مكافئ لـ TYRIN 6000 من Dow

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	طعم منخفض إلى معدوم	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	تجهيزات	-	-
	Piping	-	-
	Plastics Modification	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مظاهر ورقة تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكلور	%wt 34.0-36.0	-	ISO 1158
محتوى الرماد	%	-	ISO 247
متوسط حجم الجسيمات	µm 300	mil 11.81	ISO 2591-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حرارة الانصهار	J/g	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	mPa·s 2400000	cP 2400000.0	ISO 11443
المواد المتطايرة	%	-	ISO 248

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 1.00	psi 145.04	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.