TECHNO-COTE™ Clear Cote™

المصنع	Club Kit, Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TECHNO-COTE™ من CLEAR COTE™ هو نظام تصفيح عالي الجودة بثلاث سرعات (2 إلى 1، بالحجم/الوزن). إنه مواد صلبة إيبوكسي بنسبة 100%. وهو مصمم للترطيب السريع للألياف الزجاجية والكيفلار وألياف الكربون والمواد المركبة الأخرى. يمكن شراء هذا النظام مع أي منشط من 3 منشطات مختلفة اعتمادًا على سرعة المعالجة المطلوبة وعمر الوعاء. تتميز المادة بنسبة خلط سهلة الاستخدام 2 إلى 1 (جزأين من الراتنج إلى جزء واحد من المنشط، بالحجم/الوزن) والتي يتم معالجتها في درجة حرارة الغرفة مع القليل من الاحمرار أو بدونه إلى بلاستيك صلب وصلب ومقاوم للصدمات، مع مقاومة ممتازة للماء والمواد الكيميائية والمذيبات. هذه المادة مناسبة للاستخدام في مضخات الحجم الميكانيكية، وقم دائمًا بخلط هذه المواد جيدًا وتأكد من كشط الجوانب والقاع. كما هو الحال مع جميع المركبات اللاصقة، فإن إعداد السطح المناسب ضروري لقوة الترابط الجيدة، بالإضافة إلى ذلك، يجب إنجاز إعادة طلاء هذه المادة قبل أن يتم معالجة المادة بالكامل بشكل عام في أقل من 24 ساعة. إذا كانت المادة قد تصلبت وأصبحت خالية من الالتصاق، فسيكون من الضروري الصنفرة والغسيل بالمذيبات قبل إعادة الطلاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قوة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	صلابة متوسطة	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	Laminates	-	-
	أجزاء المضخة	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشوه الحراري		-	-
	C° 54	F° 129.2	-
	C° 52	F° 125.6	-
	C° 57	F° 134.6	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التشغيل		-	-
	-40 to 66 °C	-40.0 - 150.8 F°	-
	-40 to 66 °C	-40.0 - 150.8 F°	-
	-40 to 66 °C	-40.0 - 150.8 F°	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 44	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 46	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 46	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
اللون		-	-
	كهرماني	-	-
	كهرماني	-	-
	كهرماني	-	-
	شفاف/شبه شفاف	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة		-	-
	Pa·s 0.20	-	-
	Pa·s 0.25	-	-
	Pa·s 0.40	-	-
	Pa·s 1.0	-	-
وقت التجلط		-	-
	min 15	-	-
	min 30	-	-
	1.5E+2 min	-	-
صلابة شور		-	-
	75-80	-	-
	75-80	-	-
	75-80	-	-
استطالة الشد عند الكسر		-	-
	% 2.0-4.0	-	-
	% 3.0-5.0	-	-
	% 4.0-6.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.