Clear Cote™ POLY-U-FOAM™ 2 lb Urethane Foam System

المصنع	.Club Kit, Inc	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CLEAR COTE™ نظام رغوة اليوريثان بوزن 2 رطل هو نظام بوليول-إيزوسيانات عالي الجودة "رغوة في مكانها" بكثافة رفع حرة تبلغ حوالي 2 رطل لكل قدم مكعب. يتميز هذا النظام بنسبة خلط مريحة وسهلة الاستخدام بنسبة 1 إلى 1، بالحجم (100 جزء من الجانب A إلى 94 جزءًا من الجانب B بالوزن). يتمدد المنتج بسرعة إلى رغوة صلبة ذات خلايا مغلقة مثالية لعزل خطوط الأنابيب المثبتة مسبقًا، والعزل الحراري، والعزل الصوتي، وملء الفراغات، وكقلب لوحة ساندويتش.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شفافية عالية صلابة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	عزل Piping	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	3.04E-5 MPa	psi 0.004409	-
عامل K (التآكل)	W/m/K 0.023	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نفاذية بخار الماء	1.72	-	-
قوة الانحناء		-	ASTM D790
	MPa 0.758	psi 109.94	-
	MPa 0.731	psi 106.02	-
معامل الضغط		-	ASTM D1621
	MPa 5.02	psi 728.09	-
	MPa 7.14	psi 1035.57	-
قوة الضغط		-	ASTM D1621
	MPa 0.228	psi 33.07	-
	MPa 0.278	psi 40.32	-
قوة القص		-	ASTM C273
	MPa 0.234	psi 33.94	-
	MPa 0.255	psi 36.98	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالحجم: 1.0	-	-
	نسبة الخلط بالحجم: 1.0	-	-
اللون		-	-
	كهرماني	-	-
	بني	-	-

الكثافة

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
		-	-
	1.17 g/cm³	-	-
	1.25 g/cm³	-	-
اللزوجة		-	-
	0.30 Pa·s	-	-
	0.50 Pa·s	-	-
وقت خلو السطح من الالتصاق	6.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.