Clear Cote™ Clear Casting Resin

المصنع	.Club Kit, Inc	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CLEAR COTE™ راتنج الصب الشفاف هو راتنج بوليستر مُحفَّز مسبقًا لتطبيقات المعالجة في درجة حرارة الغرفة باستخدام بيروكسيد MEK. لقد تم تصميمه بحرارة خارجية منخفضة لإزالة الحاجة إلى صب متعدد في صناعة المسبوكات. يتم معالجة CLEAR COTE™ راتنج الصب الشفاف بسطح أملس ووضوح استثنائي في المسبوكات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم. المزايا: التسوية الذاتية واللمعان العالي، تركيبة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، صفات ممتازة لإطلاق الهواء، وضوح ممتاز، ثبات ممتاز للألوان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات لون جيد	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة باركول	38-42	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	1.5 %	-	-
معامل الانحناء	5030 MPa	729541.14 psi	-
قوة الانحناء	91.0 MPa	13198.46 psi	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشوه الحراري	46 C°	114.8 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحفز	1% 9 MEKP	-	-
من الجل إلى الذروة	40.0-60.0 min	-	-
ذروة التفاعل الطارد للحرارة	79-107 C°	174.2 - 224.6 F°	-
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
محتوى المواد الصلبة	62-65 %	-	-
اللزوجة	0.40-0.60 Pa·s	-	-
وقت التجلط	15-25 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.