COPEC® CC6FDN (Series: VS/MR/AD1)

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعد سلسلة VS/MR/AD1 حلك المادي للتطبيقات في قسم الإلكترونيات الاستهلاكية. تتميز السلسلة بسطح حريري ومخملي بشكل استثنائي، مصحوبًا بمقاومة فائقة لزيت الجلد وكريم الشمس وزيت الزيتون. تقنع المركبات بسبب التصاقها الممتاز بالبلاستيك الحراري القطبي مثل ABS و PC و PC/ABS. التطبيقات النموذجية سماعات الأذن وحدات تحكم الألعاب مقابض ومقابض للتطبيقات الاستهلاكية أجهزة التحكم عن بعد الأختام مزايا المواد سهولة التلوين ثبات ممتاز للألوان مقاومة جيدة للعوامل الجوية إمكانية قولبة الإدخال ملمس سطحي لطيف (لمسة ناعمة) مقاومة لزيت الجلد وواقيات الشمس وزيت الزيتون سطح أملس وحريري

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات لون جيد	-	-
	تلوين جيد	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
	ناعم	-	
الاستخدامات	مقبض	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أختام مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- -	- -
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة الديورومتر	67	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	8.50 MPa	1232.82 psi	ISO 37
استطالة الشد	800 %	-	ISO 37
قوة التمزق	23 kN/m	-	ISO 34-1

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق بـ ABS	25.0 kN/m	-	Renault D41/1916
الالتصاق بـ PC	23.0 kN/m	-	Renault D41/1916

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
			-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجفيف	4.0 hr	-	
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	0.020 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	160 C°	320.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	180 C°	356.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.