COPEC® CC8OCN (Series: VS/AD1)

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة VS/AD1 هي الحل المادي لتطبيقات في قسم الإلكترونيات الاستهلاكية. تتميز المركبات بسطح حريري ومخملي بشكل استثنائي، مصحوبًا بخصائص التصاق ممتازة باللدائن الحرارية القطبية مثل ABS و PC و PC/ABS. التطبيقات النموذجية سماعات الأذن وحدات تحكم الألعاب مقابض ومسكات للتطبيقات الاستهلاكية أجهزة التحكم عن بعد موانع التسرب مزايا المواد سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) ثبات ممتاز للألوان مقاومة جيدة للعوامل الجوية إمكانية القولبة بالإدخال ملمس سطح لطيف (لمسة ناعمة) مقاومة لزيت الجلد وواقيات الشمس وزيت الزيتون سطح أملس وحريري UL 94 HB مدرج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E214822-101550670	-	-
الميزات	التصاق جيد	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقابض أختام	- -	- -
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.33 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	76	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	6.50 MPa	942.75 psi	ISO 37
استطالة الشد	850 %	-	ISO 37
قوة التمزق	31 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	21 %	-	-
	52 %	-	-
	73 %	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق بـ ABS	25.0 kN/m	-	Renault D41/1916
الالتصاق بـ PC	40.0 kN/m	-	Renault D41/1916

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	0.020 %	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	220 C°	428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.