For-Tec E OC7OAN (Series: AD/PAX/MR)

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة AD/PAX/MR هي الحل المادي الخاص بك للأختام ثنائية المكونات في التطبيقات الإلكترونية والمقابض والمقابض ذات الملمس الناعم للأدوات الآلية. توفر المادة مقاومة ممتازة لزيوت الجلد والكريمات الواقية من الشمس وزيت الزيتون والأسيتون، مصحوبة بخصائص التصاق متميزة بالبولي أميدات شبه العطرية والبولي أريلاميدات مثل PA 12 و PA 6 و PA 6.6. السلسلة متوفرة بألوان طبيعية وأسود. التطبيقات النموذجية المخففات للإسكانات الإلكترونية الموصلات المقابض (أداة كهربائية) الأختام الأختام لشاشات الكمبيوتر المحمول الأختام للإسكانات مزايا المادة سهولة التلوين التصاق ممتاز بالبولي أميدات شبه العطرية والبولي أريلاميدات والبولي أميدات مثل PA 12 و PA 6 و PA 6.61 خصائص ميكانيكية ممتازة مقاومة لزيوت الجلد والكريمات الواقية من الشمس وزيت الزيتون والأسيتون

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E214822-101629470 E353857-101629521	- -	- -
الميزات	تلوين جيد التصاق جيد مقاومة الزيت	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مقبض تطبيقات كهربائية/إلكترونية موصل أختام تطبيق لمسة ناعمة	- - - - -	- - - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة الديورومتر	70	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	6.50 MPa	942.75 psi	ISO 37
استطالة الشد	850 %	-	ISO 37
قوة التمزق	30 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط (Compression Set)	 30 % 60 % 73 %	- - - -	ISO 815 ISO 815 ISO 815 ISO 815

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	30.0 kN/m	-	Renault D41/1916

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق بالنايلون			
الالتصاق بالبولي أريل أميد	7.0 kN/m	-	Renault D41/1916

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	180 C°	356.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	210 C°	410.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	240 C°	464.0 F°	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.