For-Tec E OC8OAZ (Series: AD/PAX/MR)

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة AD/PAX/MR هي الحل المادي الخاص بك للختمات ثنائية المكونات في التطبيقات الإلكترونية ومقابض وأدوات التحكم الناعمة لأدوات الآلات. يوفر المادة مقاومة ممتازة لزيوت البشرة، وكريم الشمس، وزيت الزيتون والأسيتون، مصحوبة بخصائص التصاق رائعة للبوليميدات شبه العطرية والبوليميدات مثل PA 12 وPA 6 وPA 6.6. السلسلة متاحة بألوان طبيعية وسوداء. التطبيقات النموذجية: مخمدات للحاويات الإلكترونية، موصلات، مقابض (أدوات الطاقة)، ختمات، ختمات لشاشات الكمبيوتر واللابتوب، ختمات للحاويات. مزايا المادة: سهولة التلوين، التصاق ممتاز للبوليميدات شبه العطرية، والبوليميدات مثل PA 12 وPA 6 وPA 6.61، خصائص ميكانيكية ممتازة، مقاومة لزيوت البشرة، وكريمات الشمس، وزيت الزيتون والأسيتون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E214822-101629470 E353857-101629521	- -	- -
الميزات	تلوين جيد التصاق جيد مقاومة الزيت	- - -	- - -
الاستخدامات			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقبض تطبيقات كهربائية/إلكترونية موصل أختام تطبيق لمسة ناعمة	- - - - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة الديورومتر	79	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	8.00 MPa	1160.3 psi	ISO 37
استطالة الشد	850 %	-	ISO 37
قوة التمزق	37 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ISO 815
	33 %	-	ISO 815
	55 %	-	ISO 815
	64 %	-	ISO 815

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق بالنايلون	40.0 kN/m	-	Renault D41/1916
الالتصاق بالبولي أريل أميد	20.0 kN/m	-	Renault D41/1916

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 180	F° 356.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 210	F° 410.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 240	F° 464.0	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.