THERMOLAST® K TC5GPN (Series GP/FG):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة GP/FG هي الحل المادي لمجموعة متنوعة من التطبيقات المختلفة. وهي مناسبة بشكل خاص لمقصورات الركاب. المركبات متوفرة بألوان طبيعية وسوداء. التطبيقات النموذجية دواسات السيارة عناصر وظيفية وتصميمية مقابض (أدوات وصناديق أدوات وأعمدة تزلج) موانع تسرب سطح ناعم الملمس (عجلات الإبهام وأزرار الضغط والمفاتيح) المزايا المادية التصاق بـ PP سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) خصائص ميكانيكية ممتازة سلوك معالجة ممتاز يفي بمواصفات الجزء الداخلي من السيارة ملمس سطح لطيف (لمسة ناعمة) مُدرج في قائمة UL 94 HB

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E353857-101117931 E214822-586887	- -	- -
الميزات	التصاق جيد قابلية تلوين جيدة قابلية معالجة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات مقابض	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أختام تطبيقات اللمسة الناعمة	- -	
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	49	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	7.50 MPa	1087.79 psi	ISO 37
استطالة الشد	800 %	-	ISO 37
قوة التمزق	14 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	16 %	-	-
	27 %	-	-
	53 %	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	200-230 C°	392.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.