THERMOLAST® K TC6HAZ (Series AD/POM):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة AD/POM هي الحل المادي لتطبيقات ذات التصاق ممتاز بـ POM. المركبات متوفرة بألوان طبيعية وسوداء. التطبيقات النموذجية مصدات عناصر الوظيفة والتصميم الحلقات مقابض (الأدوات اليدوية والأدوات الكهربائية وما إلى ذلك) الأختام عجلات الإبهام المزايا المادية سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) التصاق ممتاز سلوك معالجة ممتاز قولبة بالإدخال ممكنة نظام حاصل على براءة اختراع لـ TPS و POM ملمس سطحي لطيف (لمسة ناعمة) مناسبة للجزء الداخلي من السيارة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات	-	-
	جوانات	-	-
	مقابض	-	-
	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.07 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	56	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.00 MPa	580.15 psi	ISO 37
استطالة الشد	600 %	-	ISO 37
قوة التمزق	15 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	30 %	-	-
	69 %	-	-
	77 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	180 C°	356.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	210 C°	410.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	240 C°	464.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	80.0-110 °C	176.0 - 230.0 °F	-
ضغط الحقن	20.0-100 MPa	2900.76 - 14503.8 psi	-
الضغط الخلفي	2.00-10.0 MPa	290.08 - 1450.38 psi	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.