THERMOLAST® K TC8PAN (Series: (AD/PA

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتبر سلسلة AD / PA هي الحل المادي لتطبيقات ذات التصاق ممتاز بـ PA. المركبات متوفرة بألوان طبيعية وسوداء. التطبيقات النموذجية مشابك الكابلات عناصر الوظيفة والتصميم الحلقات مقابض (الأدوات اليدوية والأدوات الكهربائية وما إلى ذلك) الأختام عجلات الإبهام المزايا المادية الالتصاق بـ PA6 و PA6.6 حتى 50٪ من الألياف الزجاجية تلوين سهل (مركبات بألوان طبيعية) التصاق ممتاز سلوك معالجة ممتاز قولبة بالإدخال ممكن ملمس سطح لطيف (لمسة ناعمة) UL 94 HB مدرج نطاق صلابة واسع 25-80 شور أ

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E353857-101117932 E214822-586872	- -	- -
الميزات	التصاق جيد قابلية تلوين جيدة قابلية معالجة جيدة ناعم	- - - -	- - - -

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	جوانات مقابض أختام	- - -	- - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	80	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.50 MPa	797.71 psi	ISO 37
استطالة الشد	350 %	-	ISO 37
قوة التمزق	29 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	29 %	-	-
	78 %	-	-
	90 %	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق بـ PA6	23.5 kN/m	-	Renault D41/1916
الالتصاق بـ PA66	16.0 kN/m	-	Renault D41/1916

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	230-245 C°	446.0 - 473.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	250-260 C°	482.0 - 500.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	260-270 C°	500.0 - 518.0 F°	-
درجة حرارة القالب	40.0-60.0 C°	104.0 - 140.0 F°	-
ضغط الحقن	20.0-100 MPa	2900.76 - 14503.8 psi	-
الضغط الخلفي	2.00-10.0 MPa	290.08 - 1450.38 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.