THERMOLAST® K TC8TPZ (Series GP/AP):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة GP/AP هي الحل المادي الخاص بك للتطبيقات التقنية مع التصاق ممتاز بـ PP. المركبات متوفرة بألوان طبيعية وسوداء. التطبيقات النموذجية: عناصر الوظائف والتصميم، المقابض (الأدوات، صناديق الأدوات، أعمدة التزلج)، لمسة ناعمة للمقابض والمفاتيح والحصائر. مزايا المادة: الالتصاق بـ PP، سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية)، سهولة التدفق، خصائص ميكانيكية ممتازة، مقاومة جيدة للعوامل الجوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد تدفق جيد مقاومة جيدة للعوامل الجوية	- - -	- - -
الاستخدامات	مقابض تطبيقات اللمسة الناعمة مفاتيح	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	79	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	ISO 37
استطالة الشد	650 %	-	ISO 37
قوة التمزق	29 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	30 %	-	-
	50 %	-	-
	78 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	180 C°	356.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	200 C°	392.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	220 C°	428.0 F°	-
درجة حرارة القالب	25.0-40.0 C°	77.0 - 104.0 F°	-
ضغط الحقن	20.0-100 MPa	2900.76 - 14503.8 psi	-
الضغط الخلفي	2.00-10.0 MPa	290.08 - 1450.38 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.