THERMOLAST® K TC9GPZ (Series: (GP/FG

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة GP/FG هي الحل المادي الخاص بك لمجموعة متنوعة من التطبيقات المختلفة. إنه مناسب بشكل خاص لمقصورات الركاب. المركبات متوفرة بألوان طبيعية وسوداء. التطبيقات النموذجية دواسات السيارة عناصر الوظيفة والتصميم مقابض (أدوات، صناديق الأدوات، أعمدة التزلج) موانع التسرب سطح ناعم الملمس (عجلات الإبهام، أزرار الضغط، المفاتيح) مزايا المواد الالتصاق بـ PP سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) خصائص ميكانيكية ممتازة سلوك معالجة ممتاز يفي بالمواصفات الخاصة بالجزء الداخلي للسيارات ملمس سطح لطيف (لمسة ناعمة) UL 94 HB مدرج

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E353857-101117931 E214822-586887	- -	- -
الميزات	التصاق جيد قابلية معالجة جيدة	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات مقابض أختام تطبيقات اللمسة الناعمة	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	89	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	ISO 37
استطالة الشد	650 %	-	ISO 37
قوة التمزق	39 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		- - - -	ISO 815 - - -
	40 % 57 % 72 %		

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	200-230 C°	392.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.