THERMOLAST® K TC9LEZ (Series UV/FG):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعد سلسلة UV/FG حلك المادي للتطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية. إنه مناسب بشكل خاص للمكونات الخارجية والداخلية للسيارات. التطبيقات النموذجية أغطية مانعة للتسرب حواف السقف لمسة ناعمة للمقابض والمفاتيح والحصائر عاكسات المياه تغليف النوافذ مزايا المادة سهولة التدفق خصائص ميكانيكية ممتازة تفي بمواصفات التصميم الداخلي للسيارات التصاق مثالي بمادة PP تشطيب سطح مثالي تم اختباره وفقًا للمعيار PV3930 للاستخدام الخارجي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	تشطيب سطح بارز	-	-
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
	أجزاء داخلية للسيارات	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات اللمسة الناعمة	-	-
	مفاتيح	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.980 g/cm³	-	ISO 1183
التدفق الحلزوني	51.0 cm	-	-
صلابة شور	89	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 37
استطالة الشد	650 %	-	ISO 37
قوة التمزق	39 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	38 %	-	-
	57 %	-	-
	77 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	180 C°	356.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	200 C°	392.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة الحرارة الأمامية	220 °C	428.0 °F	-
درجة حرارة القالب	25.0-40.0 °C	77.0 - 104.0 °F	-
ضغط الحقن	20.0-100 MPa	2900.76 - 14503.8 psi	-
الضغط الخلفي	2.00-10.0 MPa	290.08 - 1450.38 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.