:THERMOLAST® K TF8THT (Series (FC/ht

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة FC/ht هي الحل المادي الشفاف للغاية لتطبيقات ملامسة الأغذية. تتميز السلسلة، من بين أمور أخرى، بالتصاقها الممتاز بـ PP. التطبيقات النموذجية عناصر وظيفية وتصميمية، تطبيقات القبضة، الأدوات المنزلية، التعبئة والتغليف (للأغذية ومنتجات العناية)، شفرات الحلاقة، موانع التسرب، فرش الأسنان، الألعاب. مزايا المادة التصاق بـ PP Code of Federal Regulations, Title 21 (CFR 21) "FDA" EN71/3 سلوك معالجة ممتاز شفافية ممتازة Regulation (EU) No. 10/2011 ملمس ناعم وغير لزج خيارات وألوان مختلفة متاحة (بما في ذلك الألوان الشفافة، تأثير معدني ولؤلؤي)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقابض فرشاة الأسنان ألعاب	- -	
تصنيفات الوكالة	EN 71-3 EU 10/2011 FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف الألوان المتوفرة	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	77	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	23.5 MPa	3408.39 psi	ISO 37
استطالة الشد	600 %	-	ISO 37
قوة التمزق	27 kN/m	-	ISO 34-1

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	11 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 °C	140.0 - 176.0 °F	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	180 °C	356.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	200 °C	392.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	220 °C	428.0 °F	-
درجة حرارة القالب	50.0-60.0 °C	122.0 - 140.0 °F	-
ضغط الحقن	20.0-100 MPa	2900.76 - 14503.8 psi	-
الضغط الخلفي	2.00-10.0 MPa	290.08 - 1450.38 psi	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.